Fulgurant Fire



Vuurvaste lijmkit in koker

Koker

Kachels, schoorstenen en ovens

- Lijmt en dicht materialen af die aan hoge temperaturen worden blootgesteld
- Alkalisilicaten en vuurvaste vulstoffen, uitstekend bestand tegen thermische uitzetting
- Droogtijd ± 48 u

EIGENSCHAPPEN

De vuurvaste lijmkit FULGURANT is samengesteld op basis van alkalisilicaten en asbestvrije vuurvaste vulstoffen, voor verlijmingen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld.

Ze is geschikt voor het bevestigen van koorden in glas- of keramiekvezel, het lijmen van vezelproducten zoals rotswol, het lijmen van kousen, moffen en andere vuurvaste producten, en het bevestigen van vuurvaste producten op metalen onderdelen. Andere toepassingen: het plaatsen van vuurvaste stenen in ovens en verwarmingstoestellen, het afdichten van de verbindingen tussen onderdelen van uitlaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergronden goed reinigen, niet stoffig en niet vettig.
- Poreuze ondergronden bevochtigen, met name stenen.
- De lijm op het oppervlak aanbrengen, in strengen of in punten, en het vuurvaste materiaal plaatsen door de lijm plat te drukken.
- De samenstelling enkele ogenblikken op haar plaats houden en daarna ongeveer 48 uur laten drogen bij kamertemperatuur.
- De temperatuur geleidelijk opvoeren zonder de samenstelling rechtstreeks in contact te brengen met de vlam.

AANBEVELINGEN

- De kit niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5 °C of hoger dan +40 °C.
- Niet gebruiken bij contact met water of hoge vochtigheid, in een te grote dikte van meer dan enkele mm, noch voor de technische verlijming van zware elementen die aan schokken en trillingen worden blootgesteld.
- Niet geschikt voor het lijmen van glas, bijvoorbeeld de ruit van een inbouwhaard, of van geëmailleerde ondergronden.
- Er kan bezinking van de lijm optreden. In dat geval de bovenstaande vloeistof verwijderen of het product opnieuw mengen vóór gebruik.
- Het materiaal wordt gereinigd met water, indien mogelijk warm water.
- Bewaren tussen +5 °C en +30 °C. Bij 20 °C bedraagt de houdbaarheid in de originele gesloten verpakking 36 maanden. Continue opslag bij een hogere temperatuur kan de uiteindelijke eigenschappen van het product wijzigen.
- Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1004900	Vuurvaste lijmkit in koker	5400258049007	310 ml	12

BEVIL
BRANDED PRODUCTS FOR HOUSEHOLD

www.bevil.eu
+32 69 89 07 70 | bevil@bechems.eu | TVA BE 0465 994 433
Rue du Mont des Carliers 26 BE 7522 Tournai